



## Technische Details (Zielwerte)

**maxisatin**



Hochweiß, holzfrei, gestrichenes Bilderdruckpapier (WFC)  
Sheet Fed Offset (SFO)

Produktionsort: Nordland Papier

	Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
	Weißer D65	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
	CIE Weißer		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	Opazität ISO	%	93.0	94.5	96.3	97.5	98.0	98.6	99.3	99.7	99.8	99.9
	Glanz Hunter	%	48	48	50	50	52	55	55	55	55	49
	Volumen	cm <sup>3</sup> /g	0.87	0.87	0.88	0.91	0.91	0.92	0.92	0.95	0.97	1.00
	Glanz Lehmann	%	45	45	47	47	49	52	52	52	52	46
	Rauhigkeit PPS 10	µm	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95	1.85	1.85	2.10	2.30	2.50

## Formatgrößen

Geriect Bis 115 g/m<sup>2</sup>: 125 cm x 140 cm SB/BB  
Über 115 g/m<sup>2</sup>: 125 cm x 160 cm SB/BB - größere Formate auf Anfrage

Ungeriect Fomratgrößen bis zu 100 cm x 140 cm SB/BB  
Spezialformate kleiner als A3 incl. A3 SB werden nicht produziert.